hydroton®

www.hydroton.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ 1968

16 χλμ Νέας Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
ΤΚ 57200 – Θεσσαλονίκη

T: +30 2394031465
E: hydroton@hydroton.gr

hydroton®

Industrial Marine Architectural Coatings

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

• ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ • ΑΣΤΑΡΙΑ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
• ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ • ΒΕΡΝΙΚΙΑ • ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΚΟΙ

www.hydroton.gr

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ

AF IKAN 04

Το AF IKAN 04 είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα (μουράβια) για σκάφη με ταχύτητες έως 40 κόμβους. Προσφέρει άριστη προστασία απέναντι στην άλγη και τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς.

Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και μεταλλικά σκάφη καθώς και σκάφη αλουμινίου.

TIEMPO DE SECADO: 45 λεπτά

RENDIMIENTO: 8-12 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Δύο στρώσεις επαρκούν για 2 χρόνια προστασίας
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–5%

Χρόνος Στεγνώματος: 45 λεπτά
Απόδοση: 8–12 m2/Lt
Αποχρώσεις: Μαύρο, Μπλε, Κεραμιδί, Λευκό-Κρεμ
Συσκευασία:
0,75 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt / 20 Lt

AF IKAN 03

Το AF IKAN 03 είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα (μουράβια) για σκάφη με ταχύτητες έως 40 κόμβους.

Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και μεταλλικά σκάφη, εκτός σκαφών αλουμινίου.

TIEMPO DE SECADO: 45 λεπτά

RENDIMIENTO: 8-12 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Δύο στρώσεις επαρκούν για 2 χρόνια προστασίας
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–5%

Χρόνος Στεγνώματος: 45 λεπτά
Απόδοση: 8–12 m2/Lt
Αποχρώσεις: Μαύρο, Μπλε, Κεραμιδί
Συσκευασία:
0,75 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt / 20 Lt

AF IKAN XT

Το AF IKAN XT είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα (μουράβια) για σκάφη με ταχύτητες έως 30 κόμβους.
Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και μεταλλικά σκάφη, εκτός σκαφών αλουμινίου.

TIEMPO DE SECADO: 45 λεπτά

RENDIMIENTO: 8-12 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Δύο στρώσεις επαρκούν για 1 χρόνο προστασίας
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–5%

Χρόνος Στεγνώματος: 45 λεπτά
Απόδοση: 8–12 m2/Lt
Αποχρώσεις: Μαύρο, Μπλε, Κεραμιδί
Συσκευασία: 0,75 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt / 20 Lt

ΑΣΤΑΡΙΑ

ANTIOS EPOXY PRIMER

Το ANTIOS EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό σύστημα για χρήση πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού. Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Κατάλληλο για προστασία επιφανειών κατηγορίας C4 και C5 σύμφωνα με το ISO 12944.

TIEMPO DE SECADO: 1-2 ώρες

RENDIMIENTO: 8-10 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Πρόληψη όσμωσης
- Αραίωση με διαλυτικό N'201, N'203: 0–10%
- Αναλογία ανάμειξης κατ' όγκο: 2 μέρη Α' συστ. / 1 μέρος Β' συστ.

Χρόνος Στεγνώματος: 1–2 ώρες
Απόδοση: 8–10 m2/Lt
Αποχρώσεις: Ασημί, Κεραμιδί, Ροζ
Συσκευασία (Α+Β): 0,75 Lt / 3 Lt / 7,5 Lt

AFAR

Το AFAR είναι ένα υπόστρωμα (αστάρι) ενός συστατικού για χρήση κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα υφαλοχρωμάτων, προσφέροντας άριστη αντισκωριακή προστασία και αδιαπερατότητα της υγρασίας.
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–5%

TIEMPO DE SECADO: 30 λεπτά

RENDIMIENTO: 8-10 m²/L

Χρόνος Στεγνώματος: 30 λεπτά
Απόδοση: 8–10 m2/Lt
Απόχρωση: Γκρι
Συσκευασία:
0,75 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt / 20 Lt

ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ACRYL 2K FINISH

Το ACRYL 2K FINISH είναι ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης 2 συστατικών.
Προτείνεται για τη βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών.

TIEMPO DE SECADO: 30 - 40 λεπτά

RENDIMIENTO: 14-18 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Προσφέρει υψηλή γυαλάδα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο θαλασσινό νερό.
- Αραίωση με διαλυτικό N'301, N'302 N'303: 0–10%
- Αναλογία ανάμειξης κατ' όγκο: 4 μέρη Α' συστ. / 1 μέρος Β' συστ.

Χρόνος Στεγνώματος: 30–40 λεπτά
Απόδοση: 14–18 m2/Lt
Συσκευασία (Α+Β):
0,937 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt

POLYMAR 1K

Το POLYMAR 1K είναι χρώμα πολυουρεθάνης ενός συστατικού, γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, για τη βαφή όλων των επιφανειών πάνω από την ίσαλο (ξύλινες, μεταλλικές, πολυεστερικές).

TIEMPO DE SECADO: 2 ώρες

RENDIMIENTO: 12-14 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Περιέχει φίλτρα UV που αυξάνουν την αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα.
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–10%

Χρόνος Στεγνώματος: 2 ώρες
Απόδοση: 12–14 m2/Lt
Συσκευασία: 0,75 Lt / 2,5 Lt / 5 Lt

YACHT ENAMEL

Το YACHT ENAMEL είναι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα για επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προτείνεται για την βαφή όλων των επιφανειών πάνω από την ίσαλο (ξύλινες, μεταλλικές, πολυεστερικές).
Προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα.

TIEMPO DE SECADO: 2 ώρες

RENDIMIENTO: 10-12 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετική γυαλάδα
- Αραίωση με διαλυτικό N'402: 0–10%

Χρόνος Στεγνώματος: 2 ώρες
Απόδοση: 10–12 m2/Lt
Συσκευασία: 0,75 Lt / 2,5 Lt

***Οι αποχρώσεις των τελικών χρωμάτων είναι οι εξής:**
Μαύρο RAL-9005, Λευκό RAL-9003, Μπεζ RAL-1015, Κίτρινο RAL-1023, Πορτοκαλί RAL-2004, Κόκκινο RAL-3020, Μπλε RAL-5005, Πράσινο RAL-6001, Γκρι RAL-7040
(και άλλες RAL αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας)

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

POLYMAR VARNISH

Το POLYMAR VARNISH είναι βερνίκι θαλάσσης από πολυουρεθάνη, ενός συστατικού, γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία.
Για την βαφή όλων των επιφανειών πάνω από την ίσαλο (ξύλινες, μεταλλικές, πολυεστερικές).

TIEMPO DE SECADO: 2 ώρες

RENDIMIENTO: 14-18 m²/L

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Περιέχει φίλτρα UV που αυξάνουν την αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα.
- Αραίωση με διαλυτικό N'404, N'403: 0–5%

Χρόνος Στεγνώματος: 2 ώρες
Απόδοση: 10–12 m2/Lt
Απόχρωση: Διαφανές
Συσκευασία: 0,75 Lt / 2,5 Lt

ΣΤΟΚΟΙ

FILLTON 1.0

Το FILLTON 1.0 είναι ένας εποξειδικός στόκος 2 συστατικών με 100% στερεά.

Προτείνεται για φινίρισμα επάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού πάνω από πολυεστερικές επιφάνειες, συμπαγή ξύλα ή μέταλλα. Επίσης είναι κατάλληλος για την πρόληψη και θεραπεία της όσμωσης και για τις επιδιορθώσεις των χτυπημάτων των καρινών.

TIEMPO DE SECADO: 7 ώρες

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

- Έχει υψηλή αντοχή στο νερό και μηχανική αντοχή
- Αναλογία ανάμειξης κατα βάρος και κατ' όγκο: 1 μέρος Α' συστ. / 1 μέρος Β' συστ.

Χρόνος Στεγνώματος: 7 ώρες
Χρόνος εργασιμότητας: 90 λεπτά στους 20oC
Συσκευασία (Α+Β): 0,5 Lt / 1,5 Lt / 5 Lt